

BASE AL ACEITE PATO CPP

A base de resina alquídica modificada

CPP

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- El Esm CPP Pato Base al Aceite es un producto formulado con resina alquídica modificada y pigmentos anticorrosivos los cuales brindan un rápido secado y protección al metal.
- El Esm CPP Pato Base al Aceite otorga una buena adhesión.
- Se recomienda como base anticorrosiva de rápido secado.

DATOS FÍSICOS

- **COLOR:** Blanco, Gris y Negro
- **ACABADO:** Semi Mate
- **COMPONENTES:** Uno
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN:** 44 ± 2%, según color.
- **PESO POR GALÓN:** 4.8 – 5.0 Kg/Gl.
- **DILUYENTE:** Thinner Acrílico Premium CPP
- **RELACIÓN DE DILUCIÓN:** 1 volumen de Base al Aceite por 1 volumen de Thinner Acrílico Premium CPP.
 - Para obtener un buen acabado y una excelente protección anticorrosiva, se recomienda una dilución de 2:1. Usar un exceso de thinner, puede afectar la compatibilidad y los atributos de protección del producto.
- **APLICACIÓN:** Soplete convencional.
- **ESPESOR DE PELÍCULA:** 1.5 – 2.0 mils seco
- **NÚMERO DE CAPAS:** 2 - 3 manos
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** 42 m² / gal por capa a 1.5 mils seco - 31 m² / gal por capa a 2.0 mils seco

El rendimiento real depende de la forma de la superficie, tipo de acabado deseado y técnica de aplicación.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo a temperatura entre 4°C y 38°C y en envase lleno y cerrado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Realizar la limpieza manual o manual mecánica. Limpiar la superficie con desengrasante para eliminar grasa, lanilla y demás contaminantes.
- Lijar (lijas #80 a #220) y eliminar el polvo producido, la grasa y demás contaminantes con desengrasante.

La duración de la pintura depende del grado de preparación de la superficie.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Soplete convencional.

TIEMPOS DE SECADO

Al tacto	: 5 - 10 minutos
Al tacto duro	: máximo 1 hora

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie para pintar debe de estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. El soplete para usar en la aplicación debe encontrarse en buen estado.
3. Durante la manipulación de la pintura debe de utilizar: guantes, mascara con filtro de vapores orgánicos, lentes de seguridad y ropa adecuada.
4. Destape el envase de pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
5. La relación de dilución es 1 volumen de Base al Aceite por 1 volumen de Thinner Acrílico Premium CPP. Para obtener un buen acabado y una excelente protección anticorrosiva, se recomienda una dilución de 2:1. Usar un exceso de thinner, puede afectar la compatibilidad y los atributos de protección del producto.
6. No mezclar con pinturas de otro tipo o marca.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Es inflamable.

No se debe dejar al alcance de los niños.

Durante el pintado debe existir una adecuada ventilación.

Cierre bien el envase después de cada uso.

Evite respirar los vapores prolongadamente.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

Después de usar, lávese completamente con abundante agua y jabón.

En case de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención médica de inmediato.

Última revisión: 14/03/2024



**CORPORACIÓN PERUANA DE
PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.**

Av. César Vallejo 1851 El Agustino, Lima -Perú
Telf.: 612 - 6000 Fax: 612 - 6001
e-mail: sac@qroma.com.pe
www.qroma.com.pe

